



さんごぬ〜る

さんごぬ〜る漆喰ローラーの施工要点

【施工要領書の中で特に大事な部分を、要点としてまとめましたので必ずお読みください。】

※練樽は 30L～50L のものをご用意ください。

※材料は必ず前日に練置をしてください。(施工性と仕上がりが一層よくなります。)

加水量はさんごぬ〜る漆喰ローラー(10KG/袋)に対して **13L** を基本とします。季節や現場の状況に応じて 500 ml までは加水する事が可能です。

(**13.5L以上は絶対に入れないでください**。2回塗では止まらず、塗りムラの原因となります。)

※攪拌時間は、**15分(厳守)**です。(インターバルを取って5分を3回でも構いません。)

攪拌時間、練り置時間が少ないと粉が溶けきれず施工、仕上がりに影響します。

練った材料は、空気が入らないようにマスキングを直接材料に密着させて保管してください。

マスキングを練樽から剥がす際に、マスキングに付いた乾いた塗材が入らないようご注意ください。

再使用する際には、5分程度攪拌してから施工してください。

※使用するローラーは中毛ウールローラー **13mm 一般普及品**を使用してください。

【注意】マイクロファイバーローラーは絶対に使用しないでください。(高粘度不可のローラーも×)

(さんごぬ〜る漆喰ローラーは粘性があるので後れ毛が発生し、材料均等に付かずムラになり綺麗に仕上がりにせん。)

※さんごぬ〜る漆喰ローラーは2回塗です。1回目の塗布材が完全に乾いてから、2回目の仕上げ塗をしてください。乾いていないうちに2回目を塗布すると、塗りムラの原因となります。

※取り合い部・入隅部は予め刷毛(1回で結構です)でしっかりと塗って、乾かないうちに追っかけにてローラーで仕上げてください。

面積が広い天井・吹き抜け等の大壁は複数人で一気に仕上げてください。

塗り継ぎは絶対にしないでください。ムラの原因となります。

※塗布量はたっぷりつけてください、EP 塗料のように薄く延ばしていくのではなく、ある程度の塗厚を必要とします、薄く延ばしてすぎると2回塗では止まらず、塗りムラの原因にもなりますのでご注意ください。

(さんごぬ〜る漆喰ローラーは通常2回塗りで 10KG/袋で 90～100 m²施工できます。)

(他社外国製の製品でよく似た工法の塗料がございますが、塗材の性能が全然違いますので、決して同じ施工方法ではないでください。クレームの原因になります。)

以上、上記に記載していない詳細事項に関しましては、施工要領書をご覧ください。

12月1日改定

横田製作所 株式会社

〒533-0014
大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目19-1
TEL:06-6329-2790 FAX:06-6329-2779
メールアドレス:mail@yokota-s.jp



さんごぬ〜る

さんごぬ〜る珪藻土ローラーの施工要点

【施工要領書の中で特に大事な部分を、要点としてまとめましたので必ずお読みください。】

※練樽は 30L～50L のものをご用意ください。

※材料は必ず前日に練置をしてください。(施工性と仕上がりが一層よくなります。)

加水量はさんごぬ〜る漆喰ローラー(10KG/袋)に対して **16.5L** を基本とします。季節や現場の状況に応じて 500 ml までは加水する事が可能です。

(**17L以上は絶対に入れないでください**。2回塗では止まらず、塗りムラの原因となります。)

※攪拌時間は、**15分(厳守)**です。(インターバルを取って5分を3回でも構いません。)

攪拌時間、練り置時間が少ないと粉が溶けきれず施工、仕上がりに影響します。

練った材料は、空気が入らないようにマスキングを直接材料に密着させて保管してください。

マスキングを練樽から剥がす際に、マスキングに付いた乾いた塗材が入らないようご注意ください。

再使用する際には、5分程度攪拌してから施工してください。

※使用するローラーは中毛ウールローラー 13mm 程度 一般普及品を使用してください。

【注意】マイクロファイバーローラーは絶対に使用しないでください。(高粘度不可のローラーも×)

(さんごぬ〜る漆喰ローラーは粘性があるので後れ毛が発生し、材料均等に付かずムラになり綺麗に仕上がりにせん。)

※さんごぬ〜る漆喰ローラーは2回塗です。1回目の塗布材が完全に乾いてから、2回目の仕上げ塗をしてください。乾いていないうちに2回目を塗布すると、塗りムラの原因となります。

※取り合い部・入隅部は予め刷毛(1回で結構です)でしっかりと塗って、乾かないうちに追っかけにてローラーで仕上げてください。

面積が広い天井・吹き抜け等の大壁は複数人で一気に仕上げてください。

塗り継ぎは絶対にしないでください。ムラの原因となります。

※塗布量はたっぷりつけてください、EP 塗料のように薄く延ばしていくのではなく、ある程度の塗厚を必要とします、薄く延ばしてすぎると2回塗では止まらず、塗りムラの原因にもなりますのでご注意ください。

(さんごぬ〜る漆喰ローラーは通常2回塗りで 10KG/袋で 90～100 m²施工できます。)

(他社外国製の製品でよく似た工法の塗料がございますが、塗材の性能が全然違いますので、決して同じ施工方法ではないでください。クレームの原因になります。)

以上、上記に記載していない詳細事項に関しましては、施工要領書をご覧ください。

12月1日改定

横田製作所 株式会社

〒533-0014
大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目19-1
TEL:06-6329-2790 FAX:06-6329-2779
メールアドレス:mail@yokota-s.jp